

# Premium Additive Anti-Slip R10

Karta techniczna  
Luty 2016  
Strona 1/2



- » dodatek do SAICOS Premium Hardwax-Oil
- » przeznaczony do Ultramatu, matu, półmatu i połysku
- » zwiększa odporność na poślizg - R10

## Właściwości:

Poprzez połączenie SAICOS Premium Hardwax-Oil z Dodatkiem Anti-Slip R10 uzyskacie Państwo lepszy współczynnik hamowania poślizgu.

## Numery Produktów:

3240 bezbarwny dla 0,75 L  
3240 bezbarwny dla 2,5 L

## Zakres zastosowania:

Nadaje się do wszystkich podłóg drewnianych (z litego drewna, parkietów, parkietów wielowarstwowych). Szczególnie polecany dla schodów, podestów oraz obiektów np.: Domów Spokojnej Starości.

## Przygotowanie powierzchni:

Na 36 godzin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Ponowne włączenie może nastąpić po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy. Dodatek wlać do odpowiedniej wielkości puszkę SAICOS Premium Hardwax-Oil i dobrze wymieszać – nie rozcieńczać. Powierzchnia musi być czysta (max. wilgotność drewna 12%). Drewno lakierowane przeszlifować lub oczyścić z farby (ostateczne szlifowanie papierem z ziarnem 120 – 150). Dokładnie zebrać pył powstały po szlifowaniu. Wykończone olejem/woskiem powierzchnie nie potrzebują szlifowania (zalecane czyszczenie Ecoline Magic Cleaner), chyba że drewno jest mocno zszarzałe lub wydeptane.

## Obróbka:

Pokrywanie przy użyciu SAICOS Oil / Wax Roller

## Wskazówka:

Wielkość pojemników dodatków jest dokładnie przewidziana na odpowiednie wielkości puszek (0,75 L i 2,5 L). 1 Dodatek na puszkę.

## Uwaga:

Przy Dodatku Anty Slip R10 niemożliwe nanoszenie z wykorzystaniem szczotki do malowania podłóg SAICOS.

## Wskazówka:

Nie wylewać SAICOS Premium Hardwax-Oil bezpośrednio na powierzchnię, lecz stosować wianienkę malarską.

## Ograniczenia w stosowaniu:

Nasze doświadczenia pokazały, że w przypadku drewna egzotycznego (jak np. Afzelia, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, Ipé) oraz drewna modyfikowanego termicznie lub chemicznie zalecane jest położenie warstwy gruntującej SAICOS Ground Oil Extra Thin jako podkład. Patrz Karta Techniczna SAICOS Ground Oil Extra Thin.

## Liczba warstw:

**Dwa nałożenia:** (nie potrzebne gruntowanie).

Nałożyć równomiernie i cienko. Dodatek Anti-Slip R10 stosować w każdej warstwie aplikacyjnej.

## Renowacja:

1 warstwa z reguły wystarcza.

## Najlepsza temperatura podczas stosowania:

między 8 °C a 35 °C.

**Wydajność na litr:** 1 litr wystarcza na ok. 14 m<sup>2</sup> przy 2-krotnym pokrywaniu. Zależy od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

**Czas schnięcia:** Co najmniej 3-5 godziny (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Schnięcie podstawowe po ok. 2 godzinach. Utwardzenie powierzchni po ok. 4-5 dniach. Schnięcie oksydacyjne – należy dopilnować, aby w trakcie prac i po ich zakończeniu okna były otwarte, tak aby zapewniona została możliwie dobra cyrkulacja powietrza.

## Łatwe utrzymanie:

**Czyszczenie i pielęgnacja:** Normalne czyszczenie mopem, ścierką do kurzu lub odkurzaczem. Można ścierać wilgotną ścierką (z dodatkiem Ecoline Wash Care). Pielęgnacja odświeżająca i czyszczenie przy użyciu SAICOS Wax Care.

**Renowacja:** Do tego celu polecamy czyszczenie z zastosowaniem Ecoline Magic Cleaner (spójrz Karta Techniczna).

**Czyszczenie narzędzi:** Z zastosowaniem SAICOS Brush Cleaner lub rozpuszczalnika.

**Przechowywanie:** 3 miesiące

# Premium Additive Anti-Slip R10

Karta techniczna

Luty 2016

Strona 2/2



## Informacje o bezpieczeństwie – pierwsza pomoc:

Wdychanie oparów szkodliwe dla zdrowia. Powoduje podrażnienie skóry. Wywołuje intensywne podrażnienia oczu. Może spowodować alergiczne reakcje skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Unikać wdychania oparów. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemycić dużą ilością wody i mydła. PRZY KONTAKCIE Z OCZAMI: Kilka minut ostrożnie płukać wodą. Jeśli używa się soczewek, to należy je w miarę możliwości zdjąć. Dalej przemywać wodą. W przypadku utrzymującej się wysypki, podrażnienia skóry lub oczu, zwrócić się o poradę do lekarza / sprowadzić pomoc lekarską.

**Zawiera:** 2-Butanonoxim. Może wywołać reakcje alergiczne. Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych dwu-komponentowych (Kat. A/j): 350 g/l (2010). *SAICOS Premium Hardwax-Oil z Dodatkiem Anti-Slip R10* zawiera max. 350 g/l VOC. GISCODE: Ö60DD. Oznaczenie WGK1 wg. niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów, pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)