

Premium Additive UV Protection

Karta techniczna
Luty 2016
Strona 1/2



- » **Dodatek do SAICOS Premium Hardwax-Oil Zwiększa ochronę UV**
- » **przeznaczony do Ultramaty, maty, półmaty i połysku**

Właściwości:

Z Dodatkiem UV do Wosku Twardego Premium SAICOS ogranicza się naturalne zmiany koloru drewna przez światło.

Numery Produktów:

3242 bezbarwny dla 0,75
3242 bezbarwny dla 2,5

Zakres zastosowania:

Do wszystkich podłóg drewnianych: (z litego drewna, parkietów, parkietów z drobnych deseczek, wielowarstwowych) oraz powierzchni drewnianych we wnętrzach.

Także do innych, mocno użytkowanych powierzchni drewnianych: Błatów kuchennych, stołowych, mebli i innych przedmiotów drewnianych we wnętrzach - także do zabawek i pozostałych przedmiotów z drewna. Nadaje się do użytku w łazience i kuchni.

Przygotowanie powierzchni:

Na 36 godzin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Ponowne włączenie może nastąpić po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy. Dodatek wlać do odpowiedniej wielkości puszkę Wosku Twardego Premium SAICOS i dobrze wymieszać – nie rozcieńczać. Powierzchnia musi być czysta (max. wilgotność drewna 12 %). Drewno lakierowane przeszlić lub oczyścić z farby (ostateczne szlifowanie papierem z ziarnem 120 – 150). Dokładnie zebrać pył powstały po szlifowaniu.

Obróbka:

Pokrywanie przy użyciu SAICOS Oil / Wax Roller, SAICOS Flat Brush albo SAICOS Floor Brush.

Wskazówka:

Wielkość pojemników dodatków jest dokładnie przewidziana na odpowiednie wielkości puszek (0,75 L i 2,5 L). 1 Dodatek na puszkę.

Uwaga:

Przy Ultramat niemożliwe nanoszenie z wykorzystaniem szrotki do malowania podłóg SAICOS (Karta Techniczna Wosk SAICOS Premium Hardwax-Oil).

Wskazówka:

Nie wylewać SAICOS Premium Hardwax-Oil bezpośrednio na powierzchnię, lecz stosować wanienkę malarską.

Ważna wskazówka:

Do podłóg z drewna twardego / egzotycznego (europejskie i egzotyczne drewno twarde/szlachetne), ze znanych nam gatunków tj. np. dąb wędzony, meranti, wenge, merbau, jatoba, ipe, jako pierwszą warstwę zalecamy środek o rzadkiej konsystencji SAICOS Ground Oil Extra Thin. Obróbka zgodna z Kartą Techniczną.

Liczba warstw:

Dwa nałożenia: (nie potrzebna impregnacja).

Nałożyć równomiernie i cienko. Dodatek UV stosować w każdej warstwie aplikacyjnej

Renowacja: 1 warstwa z reguły wystarcza.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:

między 8 °C a 35 °C.

Wydajność na litr: 1 litr wystarcza na ok. 14 m² przy 2-krotnym pokrywaniu. Zależy od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Czas schnięcia:

Co najmniej 3 – 5 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Schnięcie podstawowe po ok. 2 godzinach. Utwardzenie powierzchni po ok. 4-5 dniach. Schnięcie oksydacyjne – należy dopilnować, aby w trakcie prac i po ich zakończeniu okna były otwarte, tak aby zapewniona została możliwie dobra cyrkulacja powietrza.

Łatwe utrzymanie:

Czyszczenie i pielęgnacja: Normalne czyszczenie mopem, ścierką do kurzu lub odkurzaczem. Można ścierać wigotną ścierką (z dodatkiem Ecoline Wash Care). Pielęgnacja odświeżająca i czyszczenie przy użyciu SAICOS Wax Care.

Renowacja: Do tego celu polecamy czyszczenie z zastosowaniem Ecoline Magic Cleaner (spójrz Karta Techniczna).

Czyszczenie narzędzi:

Z zastosowaniem SAICOS Brush Cleaner lub rozpuszczalnika.

Premium Additive UV Protection

Karta techniczna
Luty 2016
Strona 2/2



Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne co najmniej 1 rok.

Informacje o bezpieczeństwie – pierwsza pomoc:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wlewać do pojemników na produkty spożywcze, napoje lub innego rodzaju pożywienie. Szmaty nasączone produktem natychmiast wypłukać lub przechowywać w hermetycznie zamkniętym pojemniku (niebezpieczeństwo zapłonu). Po wysuszeniu powłoka ma normalną palność według normy europejskiej EN 13501

Zawiera: Oksym 2-butanonu; bezwodnik ftalowy. Może wywołać reakcje alergiczne.

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych dwukomponentowych (Kat. A/j): 350 g/l (2010). SAICOS Premium Hardwax-Oil z Dodatkiem UV zawiera max. 350 g/l VOC. GISCODE: Ö60. Oznaczenie WGK 2 wg niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de