

# End-Grain Sealing Wax

Karta techniczna  
Styczeń 2016  
Strona 1/1



- » *chroni krawędzie czołowe i krawędzie cięcia przeciw pęknięciom i wilgocią*
- » *do każdego drewna tarasowego*
- » *odporny na zabrudzenia*
- » *mocno odporny na wodę (hydrofobowy)*

## Właściwości:

SAICOS End-Grain Sealing Wax służy zapobieganiu pęknięciom na czołach, jak też wyciekom substancji naturalnych z drewna. Chroni czołowe krawędzie oraz miejsca przecięcia przed spękaniem i wilgocią, i jest mocno odporny na wodę.

## Odcień koloru:

8131 Bezbarwny

## Zakres zastosowania:

Krawędzie czołowe i cięte w deskach tarasowych.

## Przygotowanie:

Krawędzie czołowe muszą być czyste, pozbawione tłuszczu i kurzu. Przed użyciem zawartość puszkę należy dobrze wymieszać. SAICOS End-Grain Sealing Wax jest nakładany jako ostatnia warstwa i jako taki nie może być zamalowywany. Wosk przechowywany w zimnym miejscu, albo uległy zgęstnieniu, przed użyciem podgrzać w kąpielii wodnej.

## Sposób zastosowania:

SAICOS End-Grain Sealing Wax nanosić na miejsca cięcia za pomocą ścierki lub gąbki, tak aby utworzyła się lekka warstwa wosku.

**Najlepsza temperatura podczas stosowania:** Między 8 °C a 35 °C.

## Wydajność na litr:

1 litr wystarcza na ok. 14 m<sup>2</sup> na drewnie ciętym. Zależnie od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

**Ilość warstw:** 1x SAICOS End-Grain Sealing Wax.

## Czas schnięcia:

Materiał można brać do ręki już po ok. godzinie. Dokładne przeschnięcie – zależnie od wilgotności powietrza – po ok. 24 godzinach.

**Czyszczenie narzędzi:** Przy użyciu SAICOS Brush Cleaner.

## Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne co najmniej 5 lat. Produkt w formie płynnej nie jest zagrożony przemarzeniem – celem przywrócenia należytych właściwości, zaleca się przetrzymanie pojemnika przez kilka godzin w temperaturze pokojowej oraz dobre wymieszanie preparatu.

## Właściwości fizyczne:

**Gęstość:** 0.85 - 0.91 g/cm<sup>3</sup>

**Zapach:** słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

**Temperatura zapłonu:** > 61 °C zgodnie z normą DIN 53213

## Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Ścierki nasączone tym środkiem natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (zagrożenie zapłonu). Po wyschnięciu stopień łatwopalności produktu jest normalny, zgodnie z normą EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych jednkompentowych (Kat. A/i): 500 g/l (2010).

SAICOS End-Grain Sealing Wax zawiera max. 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60. · GGVSEB / ADR -/-

Oznaczenie WGK 1 według niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)