

Ecoline Additive Pitch Black

Karta techniczna
Luty 2016
Strona 1/1



Ecoline



- » **dodatek do Systemu Ecoline MultiTop^{Plus}**
- » **czarna powierzchnia**
- » **pozostawia widoczną strukturę drewna**

Właściwości:

Pozwala na uzyskanie czarnej powłoki, pozostawiając widoczną strukturę drewna.

Numer Produktu:

9918Eco Pitch Black

Zakres zastosowania:

Do wszystkich podłóg drewnianych (z litego drewna, parkietów, parkietów z drobnych deseczek, wielowarstwowych) oraz powierzchni drewnianych we wnętrzach. Zalecamy przeprowadzić próbę na oryginalnym drewnie.

Wskazówka:

Dla gruntowania gatunków egzotycznych oraz termowanych lub wędzonych zalecamy *Ecoline Oil Ground Coat 3490Eco*.

Dalsze wskazówki w Karcie Technicznej Systemu Ecoline MultiTop^{Plus}.

Przygotowanie powierzchni:

Na 36 godzin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Ponowne włączenie może nastąpić po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.

Wskazówka:

Nie wylewać *Ecoline MultiTop* bezpośrednio na powierzchnię, lecz stosować wianienkę malarską. Dodatek wlać do *Ecoline MultiTop* i mieszać przez 2 minuty. Pozostawić na 5 minut, a następnie ponownie wymieszać.

Obróbka:

Pierwsza warstwa: *Ecoline MultiTop* z dodatkiem *Pitch Black* nałożyć za pomocą *SAICOS Aqua-Roller*.

Ilość nałożenia: ok. 100 - 120 g/m².

Czas schnięcia: ok. 3 - 4 godz.

Druga Warstwa: *Ecoline MultiTop* z dodatkiem *Pitch Black* nałożyć za pomocą *SAICOS Aqua-Roller*.

Ilość nałożenia: ok. 100 - 120 g/m².

Czas schnięcia: ok. 3 - 4 godz.

Między dalszymi czynnościami wykonujemy szlifowanie:

Po sześciu godzinach (ziarno 150). Pozostały po ścieraniu pył zebrać ścierką do kurzu lub odkurzaczem.

Trzecia warstwa:

Ecoline MultiTop z dodatkiem *Pitch Black* nałożyć za pomocą *SAICOS Aqua-Roller*.

Ilość nałożenia: ok. 100 - 120 g/m².

Czas schnięcia: ok. 3 - 4 godz.

Wydajność:

Nałożenie za pomocą *SAICOS Aqua-Roller*, ilość nałożenia wynosi 100 - 120 g/m²; 0,45L. dodatku na 4,55 Litra *Ecoline MultiTop*; 5 Litrów wystarcza na ok.: 45 m², przy 1 nałożeniu. Zależy od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

Zawiera: Mieszaną CIT i MIT (3:1), TMDD.

Może wywołać reakcję alergiczną.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych dwu-komponentowych (Kat. A/j): 140 g/l (2010). *Ecoline MultiTop* z dodatkiem *Pitch Black* zawiera max. 140 g/l VOC. GIS-CODE: W3+ Oznaczenie WGK 1 wg niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów, pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0 · 📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de · www.saicos.de